


Baumit DuoTex

Plasă din fibră de sticlă Duo



- **Rezistentă la mediul alcalin**
- **Rezistentă la tracțiune**
- **Culoare roșie**

Produs	Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin. Verificată la tracțiune conform ETAG 004.														
Compoziție	Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stiroil-butadiena-rubber)														
Utilizare	Pentru armarea straturilor de adeziv de șpaclu Baumit, în cadrul sistemelor termoizolante.														
Date tehnice	<table><tr><td>Latura ochiului:</td><td>cca 4 x 5 mm</td></tr><tr><td>Greutate specifică:</td><td>150 g/m²</td></tr><tr><td>Rezistența la tracțiune:</td><td>> 1750 N/50 mm</td></tr><tr><td>Necesarul de material:</td><td>1.1 m/m² de suprafață (1 rolă pt ca. 45 m²)</td></tr><tr><td>Rezistența la tracțiune după îmbătrânire:</td><td>50 % din rezistența inițială</td></tr><tr><td>Culoare de identificare:</td><td>roșu</td></tr><tr><td>Cod intern:</td><td>GG 150</td></tr></table>	Latura ochiului:	cca 4 x 5 mm	Greutate specifică:	150 g/m ²	Rezistența la tracțiune:	> 1750 N/50 mm	Necesarul de material:	1.1 m/m ² de suprafață (1 rolă pt ca. 45 m ²)	Rezistența la tracțiune după îmbătrânire:	50 % din rezistența inițială	Culoare de identificare:	roșu	Cod intern:	GG 150
Latura ochiului:	cca 4 x 5 mm														
Greutate specifică:	150 g/m ²														
Rezistența la tracțiune:	> 1750 N/50 mm														
Necesarul de material:	1.1 m/m ² de suprafață (1 rolă pt ca. 45 m ²)														
Rezistența la tracțiune după îmbătrânire:	50 % din rezistența inițială														
Culoare de identificare:	roșu														
Cod intern:	GG 150														
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea ei.														
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele producătorului și în instituturile autorizate și organismele notificate.														
Depozitare	În picioare la loc uscat.														
Livrare	Role de 50 m ² împachetate în folie (lățime: 1 m, lungime: 50 m), 1 palet=35 role.														
Prelucrare	Șpăcluire Se va aplica adezivul cu șpaclu cu dinți de 10 mm, apoi se va înglobează în proaspăt plasa de fibră de sticlă în fâșii verticale cu o suprapunere a fâșiilor de min. 10 cm și cu adăugare de adeziv, se acoperă integral prin șpăcluire netezind întreaga suprafață. La colțuri de ferestre sau în alte zone, unde pot apărea tensiuni, se recomandă armarea suplimentară cu fâșii din fibră de sticlă (20x40 cm) pe diagonală înglobate în adeziv pentru șpaclu, după care se va aplica stratul de armare din fibră de sticlă. Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după șpăcluirea sa cu adezivul pentru șpaclu și ar trebui să se afle la mijlocul grosimii stratului de adeziv, grosime de cca. 3-4 mm. Stratul de acoperire cu masă de șpaclu trebuie să fie de minim 1 mm (în zona de suprapunere minim 0,5 mm; maxim 3 mm). Zonele cu solicitări mecanice ridicate se armează dublu. Între straturile de armare se așteaptă minim 24 ore. Pentru aplicarea straturilor ulterioare de finisaj se recomandă un timp de așteptare de 7 zile.														
Indicații și generalități	La armarea colțurilor intrând și ieșind se va avea grijă ca sub plasa din fibră de sticlă să nu rămână spații goale (fără adeziv). Dacă fațada este expusă direct razelor solare sau vântului uscat și puternic, este necesară protejarea acesteia cu o plasă adecvată de protecție a schelei. La utilizarea profilelor cu plasă ex: pentru armarea muchiilor trebuie să se realizeze o suprapunere de minim 10 cm. Trebuie avut grijă ca la șlefuirea stratului șpăcluit să nu se deterioreze plasa din fibră de sticlă.														

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

1/1

Fișă tehnică
10/2017

BAUMIT ROMÂNIA

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - 061129 București
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro



baumit.com