

# Baunit BetoProtect

## Protecție anticorozivă



- **Monocomponent**
- **Puternic aditivat**
- **Priză rapidă**

<b>Produs</b>	Produs pe bază de ciment, monocomponent, puternic aditivat, pentru protecția armăturii.
<b>Utilizare</b>	Baunit BetoProtect este un produs cu aplicare foarte simplă - datorită componentelor minerale, aditivilor și a rețetei cu întărire rapidă, se obține o aderență foarte bună la oțel și beton.
<b>Date tehnice</b>	Consum: 0,2 kg/ml de armătură, în 2 straturi Necesar apă: cca. 0,22 litri/kg Temperatura de lucru: peste +5°C Timp de lucru: cca 90 minute Grosime strat final: min 1 mm (aplicare în 2 straturi) Culoare: gri
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> .
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și controlul extern al producției prin organisme notificate. Verificat conform: SR EN 1504-3: 2006. Clasa R3 (pt. consolidări relevante static).
<b>Termen de valabilitate</b>	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.
<b>Livrare</b>	Găleată 2 kg.
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b> Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, tare, stabil, neted-plan și curat-fără urme de praf, pete de ulei, decofrol, părți friabile. Recomandat pe toate suporturile uzuale din construcții beton, șapă, armătură curățată de rugină. Barele aparente de armătură trebuie bine curățate de rugină neaderentă prin ciocănire, iar de rugină aderență prin sablare, periere mecanică (Grad de curățenie Norma SA 2 ½).  <b>Scule recomandate</b> Malaxor electric cu turație redusă, pensule. După utilizare, sculele se spală bine cu apă.  <b>Amestecare</b> Se amestecă integral cele 2 kg de pulbere cu cca 0,44 litri de apă și se malaxează cu mixerul cca 3 minute, până se obține o pastă fluidă, omogenă, fără aglomerări.  <b>Aplicare</b> Pasta preparată se aplică manual, cu pensula, pe barele de armătură curate - prin tehnica vopsirii, în două rânduri. Cel de-al doilea strat se poate aplica după uscarea primului (după cca. 6 ore). Grosimea stratului final trebuie să fie de minim 1 mm.
<b>Indicații și generalități</b>	A nu se îngheți! În cazul în care se întâmplă, trebuie chemat de urgență medicul. În cazul contactului cu ochii, aceștia trebuie spălați cu multă apă. Trebuie respectate prevederile din normele și normativele în vigoare, precum și cele din fișa tehnică, în special în ceea ce privește suportul.

**Indicații și generalități** Informații detaliate despre produs, manipulare, curățare și îndepărtare a deșeurilor, ca și despre măsurile specifice de protecție, se găsesc în Fișa tehnică de securitate

Pregătire suport:

- Protecție armatură anticorozivă Baunit BetoProtect
- Amorsă pentru beton Baunit BetoHaft

Mortare de reparații , mase de șpaclu de egalizare:

- Mortar de reparații Baunit BetoFill
- Mase de șpaclu pentru beton Baunit BetoFinish

---

## Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.*